

## Collection PRO | Plateforme Engineered 1/2" x 5"



### Spécifications techniques du produit

<b>Nature du matériau</b>	Surface: Bois franc, 4 mm d'épaisseur Base: Contreplaqué de bois
<b>Dimensions</b>	Épaisseur: 1/2" (13 mm) Largeur: 5" (127 mm) Longueurs: Aléatoires, de 12" à 83" (305 mm à 2 108 mm) Peut occasionnellement inclure quelques planches de longueur inférieure
<b>Profilage</b>	Micro v-joint aux 4 faces
<b>Teneur en humidité</b>	Entre 6% et 9%
<b>Essences et dureté Janka (lb)</b>	Chêne rouge (1 290), Érable (1 450)
<b>Grade disponible</b>	PRO
<b>Couleurs</b>	Se référer à la section Collection PRO de la Liste des produits Mercier en vigueur
<b>Accessoires</b>	Moulures en T, Quarts de rond, Seuils, Réducteurs et Nez de palier, selon l'essence de bois Trousse de retouche, Trousse de produits d'entretien
<b>Fabrication</b>	Fabriqué, teint et verni au Canada par Planchers Mercier

### Fini et garanties



#### Fini liv

Fini à base de polymère d'acrylate composé d'huile d'origine végétale et de polymère réticulé aux ultraviolets et renforcé de particules d'oxyde d'aluminium en suspension.

**Lustres disponibles:** PRO (30°) et PRO-brossé (10°), selon l'essence.

#### Garanties

20 ans pour un usage résidentiel normal  
Garantie structurelle à vie

**Antijaunissement:** Le traitement antijaunissement contenu dans les finis aide à réduire le processus naturel de jaunissement des lames de plancher.

**Antimicrobien:** Le traitement antimicrobien contenu dans nos finis réduit le risque de propagation des bactéries et des moisissures. Complètement non toxique, ce traitement ajoute une protection supérieure pour des planchers plus sains.

Emballage	Nombre de boîtes	Contenu	Largeur	Longueur	Hauteur	Poids
Boîte		33 pi <sup>2</sup> (3,1 m <sup>2</sup> )	10"	87"	3 1/4"	62 lb (28 kg)
Palette	40	1 320 pi <sup>2</sup> (123 m <sup>2</sup> )	42"	87"	36"	2 700 à 3 000 lb (1 225 à 1 361 kg)

## Collection PRO | Plateforme Engineered 1/2" x 5"

### Installation

---

<b>Types d'installation</b>	Clouée, Collée, Agrafée ou Flottante
<b>Humidité ambiante</b>	Entre 30% et 65%
<b>Sous-plancher</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Panneaux de particules orientées (OSB) ou contreplaqué de 3/4" (19 mm)</li> <li>Solives espacées d'au plus 19" (48 cm) C-C</li> <li>Contreplaqué de 5/8" (16 mm)</li> <li>Solives espacées d'au plus 16" (41 cm) C-C</li> <li>Dalle de béton</li> </ul>
<b>Lieux d'installation</b>	Sous-sol, rez-de-chaussée et étages
<b>Plancher chauffé par rayonnement</b>	Oui. Référez-vous au Bulletin technique #5 pour plus de détails.

### COV / Formaldéhyde

---

**Fini sans COV et sans formaldéhyde:** ASTM D-5116

**Certification Greenguard Or:** Applicable à l'ensemble des essences, largeurs et couleurs.

**Fini sans phtalate:** OSHA méthode 104

Conforme au titre VI de la TSCA et conforme au CANFER

#### Critères d'émission maximale Greenguard Or

COVT	≤ 0,22 mg/m <sup>3</sup>
Formaldéhyde	≤ 0,0073 ppm
Aldéhydes totaux	≤ 0,043 ppm
ICOV	≤ 1/100 de la valeur limite admissible (VLA) et 1/2 de la valeur de référence d'exposition chronique

### Normes applicables

---

**Propagation des flammes ASTM-E-84**

Classe C (varie selon l'essence de bois)  
Indice de propagation des flammes: 100 à 150  
Développement de fumée: 75 à 400 selon l'essence de bois

**Propagation des flammes CAN/ULC-S102.2**

Indice de propagation des flammes (FSR): 130  
Développement de fumée (SDC): 255

**Résistance à l'abrasion du fini (Test de Taber)**

**Fini liv:** ASTM D4060: 1 000 cycles

**Coefficient de friction statique ASTM D2394**

**Fini liv (selon le lustre)**  
PRO (Satiné): 0,57 | PRO-brossé: 0,68

### Certifications

---



CONTRIBUE  
À LA CERTIFICATION  
**LEED®**

Les informations contenues dans ce document étaient exactes au moment de sa parution. Planchers Mercier se réserve le droit de modifier les produits ou leurs caractéristiques en tout temps sans préavis.