


**FINI PROTECTEUR
HAUTE PERFORMANCE**

liv est un fini à base de polymère d'acrylate composé d'huile d'origine végétale et de polymère réticulé aux ultraviolets et renforcé de particules d'oxyde d'aluminium en suspension.

Résistance et durabilité



- 10X plus résistant aux égratignures de surface*
- 1 000 rotations au test de TABER
- Résistant à l'usure
- Résistance aux égratignures
- Résistant aux perforations
- Flexible sous les impacts
- Résistant à l'eau
- Résistant aux taches
- Antijaunissement
- Facile d'entretien

Garantie

35
ans

applications résidentielles

5
ans

applications commerciales légères

20
ans

applications résidentielles, Collection PRO

Offre de produits

liv est offert en application résidentielle et commerciale légère pour l'ensemble de nos produits.

COV / Formaldéhyde

Fini sans COV et sans formaldéhyde: ASTM D-5116

Critères d'émission maximale Greenguard Or

COVT	≤ 0,22 mg/m ³
Formaldéhyde	≤ 0,0073 ppm
Aldéhydes totaux	≤ 0,043 ppm
ICOV	≤ 1/100 de la valeur limite admissible (VLA) et ½ de la valeur de référence d'exposition chronique

Certification Greenguard Or: Applicable à l'ensemble des essences, largeurs et couleurs.

Fini sans phtalate: OSHA méthode 104

Normes applicables

Classe C (varie selon l'essence de bois)

Indice de propagation des flammes: 100 à 150

Développement de fumée: 75 à 400 selon l'essence de bois

Propagation des flammes ASTM-E-84

Indice de propagation des flammes (FSR): 130

Développement de fumée (SDC): 255

Propagation des flammes CAN/ULC-S102.2

ASTM D4060: 1 000 cycles

Résistance à l'abrasion du fini (Test de Taber)

Fini liv (selon le lustre)
Satiné: 0,57 | Mat et Mat-brossé: 0,68

Certifications


CONTRIBUE
À LA CERTIFICATION
LEED®

Les informations contenues dans ce document étaient exactes au moment de sa parution. Planchers Mercier se réserve le droit de modifier les produits ou leurs caractéristiques en tout temps sans préavis.